

GSI®

ceramic
elements
italian made

Допустимые дефекты керамических изделий

Для керамических раковин, поддонов и унитазов GSI допустимы следующие погрешности внешнего вида, проистекающие из технологии производства:

- Заглазурованные точки и сколы размером до $0,3 \text{ мм}^2$, не препятствующие очистке поверхности.
- Расплавленные под глазурью контрастные пятна.
- Несущественные изменения оттенка основного цвета.
- Заделанные трещины на невидимых поверхностях, не влияющие на качество изделия.
- Трещины на невидимых поверхностях, в том числе холодные трещины, которые не влияют на качество и прочность продукции (в случае проблем при эксплуатации, фабрика рассматривает замену изделия, но не более чем в течение двух лет с даты покупки).
- Максимальное количество дефектов глазурованной поверхности размерами $0,2\text{-}0,3 \text{ мм}^2$ при их расстоянии друг от друга на расстоянии не менее 10 см:
 - на раковину шириной до 1055 мм - 6 шт.
 - на раковину шириной до 1407 мм - 7 шт.
- Погрешности меньших размеров, в частности мушки до 1 мм в расчет не принимаются.
- Дефекты считаются таковыми, если видимы нормальным зрением (без усиления) с расстояния 50-60 см при непрямом и незатененном освещении 700-1000 кандел.

Изделия с вышеуказанными отклонениями не подлежат обмену, компенсации и рекламации на них не принимаются.